

DAISHIN INDUSTRIAL Co.,LTD.

MIG BRAZING WIRE

アルミブロンズワイヤー DIL-850 (MIG・TIGブレイズ用)

成分 (Chemical Composition)

Al 6.0～8.5 Mn 0.5 Si 0.2 Zn 0.2 残 Cu

仕様 (Specification)

固相温度 (Solidus Temperature)	1030°C	液相温度 (Liquidus Temperature)	1040°C
密度 (Density)	7.7gms/cm	引張強度	390 N/mm ²
伸び率 (Elongation)	45%	硬度	HB 100

用途 (Applications)

DIL-850は自動車産業関係の薄鋼板を対象にしたアルミブロンズワイヤーで、滑らかな外観ビードを示し、表面は耐食性があります。また、溶接による歪を最小限に抑える事ができます。ルートギャップと継手形状については、重ね隅肉溶接、突合せ溶接、水平隅肉溶接、ヘリ溶接などが可能

種類 (Availability)

線径 : $\phi 0.8 / \phi 1.0$

重量 : 10kg・100kgパック巻き



《溶接イメージ》